

目 录								图集号	10CJ21	
审核	马庆海	马庆海	校对	周祥茵	周祥茵	设计	刘志杰	张王	页	1

编制说明

1 编制依据

《民用建筑设计通则》	GB50352-2005
《地下工程防水技术规范》	GB50108-2008
《地下防水工程质量验收规范》	GB50208-2002
《屋面工程技术规范》（征求意见稿）	GB50345
《屋面工程质量验收规范》（征求意见稿）	GB50207
《建筑室内防水工程技术规程》	CECS196:2006
《种植屋面工程技术规程》	JGJ155-2007
《工业建筑防腐蚀设计规范》	GB50046-2008
《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》	GB50212-2002
《聚合物乳液建筑防水涂料》	JC/T864-2008

2 参考依据

《MCT喷涂高分子橡胶沥青防水涂料》 Q/D MCT.001-2009
(企业标准)

3 适用范围

- 3.1 适用于民用与工业建筑的屋面、墙面、地面、地下室等部位的防水工程；
- 3.2 适用于地铁、桥涵、隧道、高速公路等防水工程；
- 3.3 适用于化工工业防腐、防护工程。

4 材料性能

4.1 材料分类

MCT喷涂高分子橡胶沥青防水涂料（简称MCT喷涂速凝涂料）是由橡胶改性沥青乳液和促凝剂构成的双组分水乳型喷涂料，采用专用喷涂设备，快速成膜，形成防水防腐保护层。

MCT喷涂速凝涂料分双组分和单组分两大类，共六个品种。其中双组分代号为“S”、单组分代号为“D”。

双组分有S-1、S-2、S-3、S-4四个品种，单组分有D-1、D-2两个品种，分类及适用范围见表1。

表1 MCT喷涂速凝涂料分类及适用范围

分类	类型	品种型号	适用范围
双组分	速凝型	S-1	屋面和地下防水
		S-2	屋面和地下防水
		S-3	屋面和地下防水、防腐
		S-4	室内防水
单组分	密封型	D-1	结构缝密封
	装饰型	D-2	装饰涂料，屋面防水保护层

4.2 材料特点

- 4.2.1 对基层的适应能力强，可用于钢筋混凝土及各种砌体材料、压型钢板、塑料、聚氨酯硬泡沫（PUR）、XPS、EPS、木材等基层材料上，同时适应于各种基层形状；
- 4.2.2 操作简便，由专用喷涂设备施工，效率高，一次速凝成膜，厚度可达4.0mm，成膜后与基层粘接牢固，快速均匀地封堵所有孔隙，可防止窜水和漏水；
- 4.2.3 具有良好的弹性、抗撕裂性、和钉杆水密性强，对钉子和碎石等尖锐物有裹覆作用，被戳穿后能自行愈合；
- 4.2.4 具有良好的延伸率，对基层伸缩变形的适应性强；
- 4.2.5 对材料表面的粗糙程度要求较低，无特殊要求可以不找平层，在潮湿度低于90%的情况下可直接施工；
- 4.2.6 安全、环保，无明火施工，无有害气体排放，对环境及人员无影响；

编制说明

图集号

10CJ21

审核

马庆海

校对

周祥茵

设计

刘志杰

页

2

表2 双组分材料性能指标表

检测项目		技术指标			
		S-1	S-2	S-3	S-4
固体含量 (%)		≥55	≥55	≥60	≥55
耐低温性/2h(平均温度)		-15℃	-20℃	-35℃	-10℃
凝胶时间(s)		无裂纹			
实干时间(h)		≤30			
不透水性		≤24			
钉杆水平性通过		0.3MPa30min			
断裂伸长率 (%)		0.4MPa2h			
拉伸强度		0.3MPa30min			
(MPa)		>50 不渗水			
粘接强度		≥1000	≥1200	≥1600	≥800
(MPa)		无处理			
(耐水性)		(浸水168h)①			
耐热度100±2℃		≥0.55			
加热伸缩率(80℃, 5h, %)		≥0.5			
弹性恢复率 (%)		≥0.55			
酸处理		≥80			
碱处理		≥80			
人工气候老化		无裂纹或允许表面有轻微裂纹			
168h③		外观			
(紫外线法)		断裂伸长率保持率 (%)			
耐湿热性④ 168h		—			
65℃±1℃、湿度96%±2%		允许有轻微褪色、无气泡、脱落			
耐盐雾性④ 168h		—			
阻燃性⑤		B2级			
吸水率 (%)		≤0.35			

注：① 仅用于地下工程潮湿基面时要求。

② 分别测出酸、碱处理后的断裂伸长率。

③ 用于外露使用的产品时要求。

④ 用于化工、防腐的产品时要求。 ⑤ 用于阻燃防护产品时要求。

4.2.7 具有较好的耐腐蚀能力，良好的抗老化性。

4.3 材料性能指标

MCT喷涂高分子橡胶沥青防水涂料S-1~S4、D-1应符合《MCT喷涂高分子橡胶沥青防水涂料》Q/D-MCT.001-2009标准；详见表2、表3，D-2详见表4。

表3 D-1材料性能指标表

检测项目			技术指标
流变性	下垂度	垂直	≤3
	N型(mm)	水平	≤3
	流平性(L型)		光滑平整
挤出性 (mL/min)			≥80
弹性恢复率 (%)			≥80
拉伸 粘结性	拉伸模量 (MPa)	23℃	≤0.4
		-20℃	≤0.4
定伸粘结性			无破坏
浸水后定伸粘结性			无破坏
热压、冷拉后粘结性			无破坏
质量损失率 (%)			≤10
体积收缩率 (%)			≤25

4.4 材料选用

MCT喷涂速凝涂料可用于建筑物的屋面和地下防水工程。各部位防水构造按不同防水等级应符合表5防水层厚度选用表的要求。在特殊的地下工程中，可按实际勘探数据，结合单体工程进行深化设计。

5 施工方法

5.1 施工方法

编制说明

图集号

10CJ21

审核 马庆海

编制 马庆海

校对 周祥茵

设计 刘志杰

页 3

表4 D-2材料性能指标表

检测项目	技术指标
拉伸强度 (MPa)	≥ 1.0
断裂伸长率 (%)	≥ 300
低温柔性 (绕 Φ 10mm 棒)	-80℃ 无裂纹
不透水性 (0.3Pa, 0.5h)	不透水
固体含量 (%)	≥ 60

表5 防水层厚度选用表

使用部位	分级	型号	厚度 (mm)
屋面	I级	S-1、S-2、S-3	≥ 3.0
	II级	S-1、S-2、S-3	≥ 2.0
地下室	一级	S-1、S-2、S-3	≥ 3.0
	二级	S-1、S-2、S-3	≥ 2.0
室内防水	—	S-4	≥ 1.2
屋面保护层	—	D-2	≥ 0.8
结构缝	—	D-1	≥ 30
金属基层	—	S-1、S-2、S-3	≥ 1.2

5.1.1 S-1、S-2、S-3、S-4型的A组分（液料）与B组分（液料）是由MCT专用喷涂速凝设备输配，其中A、B组分按其固含量和一定的设置比例配输，输出压力按A、B组分的设置可微调，由专用喷枪同时进行施喷部位的连续作业，3~5s固结成膜；

5.1.2 基面必须清洁，无浮尘、油污或杂物；基面如破损、疏松或凹陷，可用1:2.5普通砂浆抹平，地下防水喷涂施工，如遇混凝土垫层出现渗漏或慢渗现象时，须先进行堵漏，再铺设短纤维针刺无纺布隔离层，做法详见第5页节点①；

5.1.3 雨水口、施工缝、阴阳转角等需进行局部加强处理的，应用已浸透MCT的A组分（液料）的短纤维针刺无纺布（70~80g/m²）粘贴，特殊工程见单体设计；

5.1.4 防水附加层设置是在已完成细部处理的基面刷涂 MCT的

A料一道，趁湿铺短纤维针刺无纺布；需大面积设置附加层的，可采用钉固预铺法，纵横两边搭接不小于60mm，并保证垂挂度和平整性；

5.1.5 大面积喷涂需等到附加层全部成膜后进行，连续喷涂中的每遍施喷过程必须交叉有序，连续作业，成膜厚度要均匀，达到设计要求；

5.1.6 施工构造示意图见第5页，特殊工程见单体设计；

5.2 注意事项

5.2.1 防水、防（腐）护层施工环境温度应大于5℃，在不通风的潮湿环境下施工应预先设置排风设备，露天施工风力不大于5级，不可在有水和结冰霜（露）的基层上喷涂；

5.3.2 道桥及地基侧墙防水后采取直接回填时，为增强防水层耐机械碾压撞击，在喷涂层中间应设置短纤维针刺无纺布，做法详见第5页节点③；

5.3.3 MCT喷涂速凝涂料充分成膜需要在自然条件下完成，一般需6~24h；当施工环境空气湿度大、气温低，干燥时间应适当延长；

5.3.4 在潮湿度大的界面喷涂施工，地表温大于等于40℃时，为避免喷涂成膜后出现气泡，应避开高温时段施工，如出现气泡，无需处理，会自动恢复和消除；

5.3.5 基层处理剂是MCT公司特制的为喷涂潮湿基层的处理剂，其成膜后物理特性与MCT“S”型的喷涂材料一致。喷涂时要避免漏喷，2h膜干不粘脚可进入下道工序。对表面干燥的基层无需喷涂潮湿基层处理剂。

5.4 施工质量及现场检验

编制说明

图集号

10CJ21

页

4


审核 马庆海

设计 刘志杰


校对 周祥茵

设计 刘志杰


设计 刘志杰




① 适用于慢渗基层



② 适用于地下工程和金属基面



③ 适用于有机机械碾压和撞击的防水结构



④ 适用于屋面工程

5.4.1 施工过程中及施工完毕后,应随时对工程各部位,特别是防水细部构造进行检查,发现问题及时补喷;

5.4.2 产品出厂使用前在现场随机抽样,总重量不得少于2kg,或现场按设计厚度喷膜不小于1m²,依据企业标准检测。以每20t为一批次;

5.4.3 A料分为50、200和1000kg/桶,应在5℃~35℃避光环境中密封保存,保质期1年(暂定);B料分为20、50kg/桶。应在0℃以上避光的环境中保存,保质期2年(暂定)。

6 图集内容选用说明

6.1 考虑图集实效性,图集依据的相关规范有的是征求意见稿,若图集内容与正式出版后的规范有出入时应以规范为准;


6.2 本图集主要提供MCT防水材料在不同部位应用时的防水构造,其他相关节点详图可参见相关国标图集。

7 其他

7.1 本图集尺寸除注明外均以毫米(mm)为单位;

7.2 本图集是以大连美辰特环保节能产品有限公司提供的技术资料编制的,有关技术问题由该公司负责解释;








7.3 图集的索引方法:



7.4 图集中涉及MCT防水层,均采用蓝色表示。

编制说明						图集号	10CJ21
审核	马庆海	设计	周祥苗	校对	刘志杰	页	5

屋面做法选用表

类别	编号	简图	构造做法	类别	编号	简图	构造做法
上人平屋面	①		1. 使用面层 (见个体设计) 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. MCT防水层 4. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5. 保温(隔热)层 6. 钢筋混凝土屋面板	架空隔热屋面	⑤		1. 架空层 (见个体设计) 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. MCT防水层 4. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5. 保温(隔热)层 6. 钢筋混凝土屋面板
	②		1. 使用面层 (见个体设计) 2. 25厚粗砂垫层, 下部干铺无纺聚酯纤维布一层, 细沙填缝 3. 保温(隔热)层 4. MCT防水层 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6. 钢筋混凝土屋面板	停车屋面	⑥		1. 铺路预制混凝土块 (见个体设计) 2. 30厚粗砂垫层 3. 短纤维针刺无纺布 4. MCT防水层 5. 最薄30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡层 6. 保温层 7. 钢筋混凝土屋面板
不上人平屋面	③		1. MCT装饰保护层 2. MCT防水层 3. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4. 保温(隔热)层 5. 钢筋混凝土屋面板	种植屋面	⑦		1. 种植土, 厚度按个体设计 2. 土工布过滤层 3. 20高塑料板排水层, 凸点向上 4. 40厚C20细石混凝土保护层 5. 耐根穿刺防水层 6. MCT防水层 7. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 8. 保温(隔热)层 9. 钢筋混凝土屋面板
	④		1. MCT装饰保护层 2. 保温(隔热)层 3. MCT防水层 4. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5. 钢筋混凝土屋面板				

注: 1. MCT防水层厚度见本图集第4页选用表;
2. 保温(隔热)层的材料厚度详见具体工程;
3. 隔汽层设置详见具体工程。

平屋面做法选用表

图集号

10CJ21

审核 马庆海







校对 周祥苗








设计 刘志杰


页

6


屋面做法选用表

类别	编号	简图	构造做法	类别	编号	简图	构造做法		
平瓦屋面	8		1. 平瓦 2. 木挂瓦条30×25 (h) , 中距按瓦材规格 3. 铺铝箔, 应垂直于顺水条方向, 以自然弯曲下垂1/3~1/2顺水条高度为宜 4. 木顺水条35×35, 中距500, 固定用4×60水泥钉@600 5. 35厚C20细石混凝土找平层 (内配Φ4@150×150钢筋网, 与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢) 6. 保温 (隔热) 层 7. MCT防水层 8. 钢筋混凝土屋面板, 预留Φ10钢筋头, 间距双向900, 伸出保温隔热层30 (预制板埋于板缝)	沥青瓦屋面	11		1. 沥青瓦用Φ3专用钢钉固定, 钉入找平层≥6 2. MCT防水垫层 3. 35厚C20细石混凝土找平层 (内配Φ6@500×500钢筋网, 与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢) 4. 保温或隔热层 5. MCT防水层 6. 钢筋混凝土屋面板, 预留Φ10钢筋头, 间距双向900, 伸出保温隔热层30		
	9		1. 平瓦 2. 钢挂瓦条L30×4, 中距按瓦材规格 3. 铺铝箔, 应垂直于顺水条方向, 以自然弯曲下垂1/3~1/2顺水条高度为宜 4. 钢顺水条-25×5, 中距600, 固定用4×60水泥钉@600 5. 35厚C20细石混凝土找平层 (内配Φ4@150×150钢筋网, 与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢) 6. 保温 (隔热) 层 7. MCT防水层 8. 钢筋混凝土屋面板, 预留Φ10钢筋头, 间距双向900, 伸出保温隔热层30 (预制板埋于板缝)	金属板材屋面	12		1. MCT装饰保护层 (根据工程所在地对屋面防火要求选用) 2. MCT防水层 3. 水泥砂浆保护层 3. 保温层, 用带垫片的保温板自攻螺钉固定于压型钢板上 4. 1.5厚MCT喷涂隔汽层 5. ≥0.8厚防水屋面专用压型钢板 6. 檩条 (型式和中距按工程结构设计)		
	10		1. 平瓦 2. 30厚1:3水泥砂浆卧瓦层 (配Φ6@500×500钢筋网与屋面板预埋Φ10钢筋网绑牢) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 保温或隔热层 5. MCT防水层 6. 钢筋混凝土屋面板		13		1. MCT装饰保护层 (根据工程所在地对屋面防火要求选用) 2. MCT防水层 3. 水泥砂浆保护层 4. 预制板材 (纤维增强硅钙板、纤维增强硅酸盐板、低收缩纤维水泥加压板等) 4. 保温层 5. 1.5厚MCT喷涂隔汽层 6. ≥0.8厚防水屋面专用压型钢板 7. 檩条 (型式和中距按工程结构设计)		
注: 1. MCT防水层厚度见本图集第4页选用表; 2. 保温隔热层的材料厚度详见具体工程; 3. 钢筋混凝土屋面板若结构找 (平) 坡, 则水泥砂浆找平层、找坡层取消。				瓦屋面及金属屋面做法选用表				图集号	10CJ21
				审核 马庆海 马庆海 校对 周祥茵 周祥茵 设计 刘志杰 刘志杰				页	7


地下室做法选用表				地铁做法选用表					
类别	编号	简图	构造做法	附注	类别	编号	构造做法	附注	
外墙	⑭		1. 50厚聚苯板或6厚泡沫聚乙烯片保护层 2. MCT防水层 3. 防水混凝土外墙	—	地铁顶板	⑲		1. 70厚C20混凝土保护层 2. 隔离层 3. MCT防水层 4. 防水钢筋混凝土顶板（表面平整）	地铁顶板部分采用外防外喷法施工，两侧墙和底板采用内防内喷法施工
	⑮		1. 砖墙保护层 2. MCT防水层 3. 防水混凝土外墙		地铁底板	⑳		1. C30防水钢筋混凝土底板 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. MCT防水层 4. 150~300g短纤维针刺无纺布条式钉固 5. 250厚C25混凝土垫层（表面平整）	
底板	⑯		1. 钢筋混凝土底板 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. MCT防水层 5. 100厚C15混凝土垫层		—	室内防水做法选用表			
顶板	⑰		1. 70厚C20细石混凝土保护层 2. 隔离层 3. MCT防水层 3. 防水混凝土顶板			内墙	㉑		1. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2. h厚墙面砖 3. 4厚强力胶泥粉粘贴层 4. MCT防水层 5. 墙体
地铁做法选用表				—	楼地面	㉒		1. 地砖面层，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面洒水泥粉 3. 1:2.5水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层 4. MCT防水层 5. 1:2.5水泥砂浆找平层 6. 素土夯实，上浇混凝土垫层	防水层在墙柱交接处翻起高度不小于150，㉒为地面，㉓为楼面
地铁侧墙	⑱		1. 连续墙围护结构 2. 1:2.5水泥砂浆找平层 3. 150~300g短纤维针刺无纺布梅花式钉固 4. MCT防水层 5. 防水钢筋混凝土侧墙			㉓		6. 钢筋混凝土楼板，上浇混凝土垫层	
注:1. 防水层厚度见本图集第4页选用表; 2. 保温(隔热)层的材料厚度详见具体工程。				地下室、地铁、室内做法选用表				图集号 10CJ21	
				审核 马庆海 校对 周祥茵 设计 刘志杰				页 8	




① 钢筋混凝土女儿墙



② 钢筋混凝土女儿墙（倒置式）



③ 砌体女儿墙



④ 砌体女儿墙（倒置式）

注：1. 本图集未注明的尺寸、保温层厚度由工程设计定。
2. 雨水口详见第11页。
3. 所有阴阳角采用MCT防水附加层不小于500。

平屋面防水构造（一）

图集号

10CJ21

审核 马庆海

设计 刘志刚

校对 周祥苗

设计 刘志刚

设计 刘志刚

设计 刘志刚


设计 刘志刚

设计 刘志刚


设计 刘志刚

页


9




① 挑檐保温




② 泛水




③ B



③ 屋面变形缝



④ A




④ C

注：本图以正置式屋面为例，倒置式屋面参考选用。


平屋面防水构造 (二)

图集号 10CJ21


审核 马庆海 校对 周祥苗 设计 刘志杰 页 10




① 女儿墙雨水口




1-1



② 内排雨水口



③ 排汽口



④ 屋面出入口

注：本图以正置式屋面为例，倒置式屋面参考选用。

平屋面防水构造（三）

图集号

10CJ21

审核 马庆海

设计 刘志杰

校对 周祥苗

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰


设计 刘志杰

页

11

φ20泄水管, 中距3000
 上端管口周围缝隙用MCT密封材料封严

① 檐口



注: 所有阴阳角采用MCT防水加强层不小于500。


MCT防水层

1:3水泥砂浆
 卧牢封严

MCT防水加强层

挑檐板底满粘30厚挤塑聚苯板
 用带大垫圈φ5胀管细钉固定@600

② 檐沟



附加一层耐碱玻纤网格布

滴水檐口

⑤ A

瓦屋面防水构造

图集号

10CJ21


审核 马庆海

校对 周祥茵


设计 刘志杰

页


12




① 压型钢板屋面构造



② 水平变形缝



③ 维修屋面(一)



④ 维修屋面(二)

注:③、④节点适用于旧有钢结构屋面的改造维修,以解决旧屋面在漏水、结露、降雨噪声等方面存在的问题。

压型钢板屋面防水构造

图集号

10CJ21

审核 马庆海

设计 刘志杰

校对 周祥茵

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰


设计 刘志杰

设计 刘志杰


设计 刘志杰

页

13



① 外防外喷涂



② 外防内喷涂

注：所有阴阳角采用MCT防水速凝涂料加强层不小于500。

地下室外墙防水构造

图集号

10CJ21

审核 马庆海

设计 刘俊杰

校对 周祥茵

设计 刘俊杰

设计 刘俊杰

设计 刘俊杰

设计 刘俊杰


设计 刘俊杰

设计 刘俊杰

设计 刘俊杰

页

14



窗井防水构造

图集号

10CJ21


审核 马庆海

校对 周祥苗


设计 刘志杰

页


15




① 外墙




② 承重顶板




③ 底板




④ 施工缝 (一)




⑤ 施工缝 (二)



⑥ 施工缝 (三)



⑦ 阳角



⑧ 阴角

注: 1. 所有阴阳角采用MCT防水速凝涂料附加层不小于500。
2. 凡是单体较大地下结构底板主防水层必须做砂浆保护。

变形缝、施工缝、转角防水构造


审核 马庆海 校对 周祥茵 设计 刘志杰 页 16

图集号


10CJ21

页


16



① 桩基础



② 桩基础



③ 喇叭形承台灌注桩

注：所有阴阳角采用MCT防水加强层不小于500。

桩头、承台防水构造

图集号

10CJ21


审核 马庆海

校对 周祥苗


设计 刘志杰

页


17



① 顶板后浇带防水构造



② 底板后浇带超前止水构造



③ 外墙后浇带超前止水构造

注:1. 防水等级均为一、二级防水。

2. 后浇带的留置位置不允许设在变形缝的工程部位, 应设在受力和变形较小的部位。

3. 后浇带的施工应在两侧混凝土的龄期达42d后才能进行。

4. 后浇带应采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土, 膨胀剂的掺量应根据后浇带的不同部位所限制的膨胀率的设定值来确定。

后浇带防水构造

图集号

10CJ21

审核 马庆海

设计 马庆海

校对 周祥茵

设计 周祥茵


设计 刘志杰

设计 刘志杰


设计 刘志杰

页


18



A 顶板和侧墙防水过渡构造



B 阴阳角防水加强构造



1 桩、墙支护明挖车站横剖面防水示意图

- 注: 1. 顶板隔离层可选用350#纸胎油毡、150g/m²短纤维针刺无纺布或4厚PE泡沫塑料、0.5厚的PE塑料薄膜等, 具体由设计人员确定。
2. 围护结构表面的找平层可采用喷射混凝土, 也可采用20厚1:2.5水泥砂浆, 当采用水泥砂浆进行找平时, 可取消150~300g/m²的针刺短纤维无纺布。
3. 细石混凝土保护层的强度等级为C20。

地铁明挖车站防水构造


图集号

10CJ21

审核 马庆海 设计 郭德友


页

19



① 防水层出地面收头构造

① 土钉支护明挖区间横剖面防水示意图



② 土钉支护U型槽横剖面防水示意图

注：侧墙防水层的保护层可采用柔性或刚性保护层，可选用240厚砖墙，也可选用6厚PE泡沫塑料片（发泡倍率25~30倍）、50厚聚苯乙烯板等。

地铁明挖区间、明挖U型槽

图集号

10CJ21

审核 马庆海

马庆海

校对 李红旺






李红旺

设计 郭德友

郭德友

页

20



地铁矿山法隧道、施工缝

图集号

10CJ21

审核 马庆海

设计 郭德友

校对 李红旺


李红旺

设计 郭德友


郭德友

页


21




A 顶板和侧墙防水过渡构造



C 底板和侧墙防水过渡构造



B 底纵梁防水构造



D 桩头防水构造

- 注: 1. 防水加强层均指1.5厚MCT S-2速凝型防水层。
2. 阴角部位应采用1:2.5水泥砂浆做成50×50的钝角或直径50圆角。
3. 细石混凝土保护层的强度等级为C20。

地铁防水构造节点

图集号

10CJ21

审核

马庆海

校对


李红旺

设计


郭德友

页


22




① 顶板变形缝防水构造



② 外防内涂侧墙变形缝防水构造



③ 外防外涂侧墙变形缝防水构造



④ 底板变形缝防水构造

地铁变形缝防水构造

图集号

10CJ21

审核 马庆海 设计 郭德友

页

23

附录

工业防腐的说明

1. 该产品可直接应用于酸、碱、盐介质和弱腐蚀性液（气）态介质环境中，其喷涂成膜厚度宜大于1.5mm；此产品不耐强氧化；
2. 应用于金属基层的防腐最低除锈等级为Sa2或St3。新建工程，钢结构重要构件的除锈等级不应低于Sa2½；改建或维修工程难以除锈的次要构件可采用锈面底涂料，但锈层应干燥牢固，其厚度不大于60 μm。
3. 在化工防（护）腐涂层施工中，使用MCT机械喷涂设备时，必须更换专用化工配套喷嘴作业；
4. 关于工业防（护）腐，由于应用环境特殊复杂，暂时未列入本图集中，在实际工程中可根据和参照《水性涂料涂装体系选择通则》GB/T18178-2000、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002加以选用，必要时应进行现场试验选择。
5. 附表由大连理工大学化工学院分析中心提供。

附表 MCT喷涂速凝涂料抗化学性试验报告

产品介绍	浓度	介质温度	
		20℃	60℃
乙酸	100%	✓	○
丙酮	100%	×	×
氨、液体	100%	✓	✓
氯化铵	溶液	✓	✓
硫酸铵	饱和溶液	✓	✓
苯	100%	×	×
氯化钙	饱和溶液	✓	✓
硫酸钙	饱和溶液	✓	✓
三乙胺	溶液	✓	○
二硫化碳	100%	○	×
氯、水溶液	饱和溶液	○	×
氯仿	100%	×	×
铬酸	50%	✓	○
柴油	溶液	○	×
甲醛	40%	✓	○
盐酸	50%	✓	○
氢氟酸	10%	✓	✓
过氧化氢	30%	○	○
草酸	饱和溶液	✓	✓
三氯化磷	100%	✓	○
氯酸钾	饱和溶液	✓	✓
氯化钾	溶液	✓	✓
氢氧化钾	10%	✓	✓
高锰酸钾	20%	✓	✓
氢氧化钠	饱和溶液	✓	✓
次氯酸钠	10%活性氯	✓	✓
顺丁烯二酸	饱和溶液	✓	✓

注：✓表示良好，无腐蚀；○可用，但有明显的腐蚀；×不适用，腐蚀严重。

工业防腐说明

图集号

10CJ21

审核 马庆海

设计 刘志杰

校对 周祥茵

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰

设计 刘志杰

页


24

MCT喷涂速凝涂料性能特点

1. 适用于各种建筑造型，施工速度快





2. 对基层平整度和潮湿度要求低



4. 钉杆水密性强



5. 良好的延伸率



中国建筑设计研究院(集团) 旗下网站

中国建筑标准设计研究院

会员专区 用户名 密码 登录 注册

鉴材315 WWW.JC315.COM

产品 选用指南 厂家 专家 电子样本 设计师 生产商

首页 建筑频道 给排水频道 暖通空调频道 电气频道 专家 节能 指南 资讯 博客 论坛 帮助

传承《建筑产品选用技术》，改变您的选材方式，从鉴材315开始……

建筑频道 给排水频道 暖通空调频道 电气频道

2009中国建筑产品发展峰会

关于本站 | 网站帮助 | 广告服务 | 版权声明 | 联系我们 | 意见反馈

Powered by 中国建筑标准设计研究院

- ★专业的产品筛选
- ★直观的电子样本
- ★权威的选用指南
- ★详尽的产品比较
- ★实用的技术数据
- ★即时的专家答疑

送大礼 送大礼 送大礼

设计师最喜爱的品牌等活动近期推出。
欢迎来电垂询。

改变您的选材方式 WWW.JC315.COM

服务时间：周一至周五，9：30-16：30 电话：010-68799400 010-68799450 010-68799500 传真：010-88356385

联系地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼 邮编：100048

主编单位、参编单位、联系人及电话

主编单位	中国建筑标准设计研究院	褚 波	010 - 68799100
	大连美宸特环保节能产品有限公司	马庆海	0411 - 62919699
			0411 - 84357648

审查组成员	叶林标	北京市建筑工程研究院
	刘明军	中国建筑设计研究院
	朱曼茜	中国中元国际工程公司
	顾伯岳	中国有色工程总院
	程明瑞	中国兵器工业第五设计院
	范学信	中国建筑标准设计研究院

以上专家作为本图集的审查人员,在本图集的编制过程中,给予了很大的支持与帮助,特此表示感谢。

组织编制单位、联系人及电话

中国建筑标准设计研究院	褚 波	010 - 68799100 (国标图热线电话)
		010 - 68318822 (发行电话)